

TECHNISCHES DATENBLATT

Type:

KV PP 300 TF - GRK 5

Produktbeschreibung: Kunstfaservlies aus 100 % Polypropylen Fasern, mechanisch vernadelt und thermisch fixiert, verrottungsfest, UV-beständig*. Geotextilien, die für Filtern und Trennen angewendet werden (nach EN 13249, 13250, 13251, 13253, 13254, 13255, 13257, 13265)

Standardabmessung: Rollenlänge: 100 m Toleranz: $\pm 2 \%$
Rollenbreite: 200 / 400 / 500 cm Toleranz: $\pm 3 \text{ cm}$

			<u>Toleranz:</u>	<u>Geprüft nach:</u>
Flächengewicht	330	g/m ²	-30	EN ISO 9864
Dicke (2kPa)	1,45	mm	- 0,29	EN ISO 9863-1
Farbe	weiß			
Höchstzugkraft längs (MD)	24,0	kN/m	- 2,0	EN ISO 10319
Höchstzugkraft quer (CMD)	24,0	kN/m	- 2,0	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung (MD)	50	%	± 20	EN ISO 10319
Höchstzugkraftdehnung quer (CMD)	65	%	± 20	EN ISO 10319
Stempeldurchdruckkraft	3700	N	- 200	EN ISO 12236
Kegelfalltest	15	mm	+ 3	EN ISO 13433
Charakteristische Öffnungsweite	60	μm	± 30	EN ISO 12956
Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene	0,025	m/s	- 0,008	EN ISO 11058
Oxidationsbeständigkeit	MD CMD	> 90 % > 90 %		EN ISO 13438
Chemische Beständigkeit	MD CMD	> 90 % > 90 %		EN 14030
Mikrobiologische Beständigkeit	MD CMD	100 % 100 %		EN 12225
Verfestigungsart	mechanisch vernadeltes Stapelfaservlies, thermisch fixiert			

Beständig für mehr als 80 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur $< 15^\circ \text{C}$ (Assessment 325070/110701).

* 30 Tage nach Einbau abzudecken, sonst kann ein Festigkeitsabfall eintreten

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



0799-CPD-221

11

Herstellerwerk: G-I-San
Stand: Dezember 2014
überarb. 02.02.2017

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de



Nr. 3317